

BJB Polyurethane TC-8772 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-8772 A/B یک ترکیب ریخته گری اورتان دو جزئی است که به طور خاص برای مقاومت در برابر سایش و ضربه بالا فرموله شده است. برای استفاده در ریخته گری قطعات و آسترهای بسیار مقاوم در برابر سایش توصیه می شود. این محصول ایمن و آسان برای استفاده است. TC-8772 A/B نسبتاً به رطوبت معمولی محیط حساس نیست و قطعات بدون حفره عالی را بدون مشکلاتی که برخی از سیستم های اورتان معمولی نشان می دهند، می سازد. به دلیل چقرمگی و مقاومت در برابر سایش استثنایی این محصول، قطعات ریخته گری شده با TC-8772 A/B به ویژه برای صنایع معدن و فرآوری مواد معدنی مناسب هستند. نکات برجسته محصول: مقاومت استثنایی در برابر سایش و ضربه حاوی MDI، MDA یا MOCA نیست کاربری آسان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه تردی فوق‌العاده بالا مقاومت خوب در برابر سایش	- - -	- - -
کاربردها	لایه‌های مقاوم در برابر سایش چرخ دنده کاربرد معدنی	- - -	- - -

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف/شفاف	-	-
	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	g/cm ³ 1.12	-	-
	g/cm ³ 1.17	-	ASTM D792
	g/cm ³ 1.14	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)	% 0.50	-	ASTM D2566
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	min	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	min	-	-
زمان پخت	day	-	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت	-	-
	مخلوط بر اساس ظرفیت: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 40، نسبت	-	-
	مخلوط بر اساس ظرفیت: 38	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
Brookfield	-		ویسکوزیته مخلوط
Brookfield	-	cP 4350	ترموست
Brookfield	-	cP 250	
Brookfield	-	cP 2430	
-	-	min	زمان خروج از قالب
-	-		نامشخص

خواص مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D638	psi 53954.14	MPa 372	مدول کششی
ASTM D638	psi 5018.31	MPa 34.6	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 480	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 53954.14	MPa 372	مدول خمشی
ASTM D790	psi 2074.04	MPa 14.3	استحکام خمشی
ASTM D624	-	kN/m 133	استحکام پارگی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.