Ultracast II TC-1630 A/B

تولیدکننده	BJB Enterprises, Inc.	**دسته بندی**	TSU
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TC-1630 A/B Ultracast یک سیستم رزین ریخته‌گری پلی‌یورتان پر شده بسیار سخت، مقاوم و سریع‌الترکیب است که برای طیف وسیعی از کارهای ریخته‌گری مانند تکرار الگو، ابزارهای شکل‌دهی خلاء، ابزارهای ردیابی، جعبه‌های هسته ریخته‌گری، قالب‌های ریخته‌گری موم و قالب‌های عمومی ریخته‌گری ایده‌آل است. نکات برجسته محصول: قالب‌های فوم لاتکس مقاومت حرارتی عالی انقباض کم، حرارت کم زمان دمونتاژ کوتاه تولید جزئیات عالی ویسکوزیته کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب سختی بالا مقاومت حرارتی بالا کاهش پایین ویسکوزیته پایین	- - - - -	- - - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	خاکستری کدر	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	1.726 g/cm³	-	-
	1.596 g/cm³	-	-
حجم مخصوص	0.596 cm³/g	-	-
رنگ		-	-
	سیاه	-	-
	سفید	-	-
چگالی	1.80 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 %	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	82 to 86	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	1.0 hr	-	-
زمان ژل شدن	7.0 min to 8.0	-	-
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	5.0 min to 6.0	-	-
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	1.10 Pa·s	-	-
	0.900 Pa·s	-	-
	1.30 Pa·s	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 93 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	- - -	- - -
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 13	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی	MPa 42.9	psi 6222.13	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 57.9	psi 8397.7	ASTM D695

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.