

BFI 345

LDPE	دسته بندی	Blueridge Films .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BFI 345 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.921	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.8	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
-------	-------------	---------------	---------

مدول سکانت

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	
-	psi 25961.8	MPa 179	
-	psi 30022.87	MPa 207	
استحکام کششی			
ASTM D882	-	-	
-	psi 4003.05	MPa 27.6	
-	psi 3393.89	MPa 23.4	
ازدیاد طول کششی			
ASTM D882	-	-	
-	-	% 300	
-	-	% 500	
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)			
ASTM D1709	oz 3.17	g 90	
استحکام پارگی Elmendorf			
ASTM D1922	-	-	
-	oz 12.7	g 360	
-	oz 7.05	g 200	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 212.0	C° 100	Vicat دمای نرم‌شوندگی
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	70	براقیت
ASTM D1003	-	% 5.0	کدورت (Haze)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.