

Boltaron 4225 FM4910 CPVC

CPVC	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Boltaron 4225 یک ورق CPVC سفید روشن با سطح صاف و صیقلی در هر دو طرف است. Boltaron 4225 برای ترموفرمینگ مناسب است و با پروتکل تست اشتعال پذیری مواد اتاق تمیز FM Global (کلاس 4910) مطابقت دارد. رنگ استاندارد: سفید روشن (1776) ضخامت: 0.250 تا 1.00 اینچ عرض: 48 اینچ طول: 96 اینچ اندازه های سفارشی: در صورت درخواست بافت استاندارد: صاف و صیقلی (هر دو طرف) پوشش پلی: استاندارد (هر دو طرف)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	پایان سطح خوب نیمه هادی	-	-
کاربردها	قطعات ماشین/مکانیکی ترکیبات قالب گیری نیمه هادی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FM 4910	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.46	-	ASTM D792
جذب آب	% 0.070	-	ASTM D570
سختی Rockwell	117	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2690	psi 390152.22	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 50.7	psi 7353.43	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 82.7	psi 11994.64	ASTM D790
مدول فشاری	MPa 2260	psi 327785.88	ASTM D695
استحکام فشاری	MPa 72.7	psi 10544.26	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 96.1	F° 204.98	ASTM D648
CLTE	1.1E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی الکتریک	kV/mm 60	-	ASTM D149
ثابت دی الکتریک	2.97	-	ASTM D150

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	2.91	
-	-	2.85	
ASTM D150	-		ضریب تلفات (Dissipation Factor)
-	-	0.012	
-	-	0.015	
-	-	0.017	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.