

Boltaron 4325 FM4910 Clear CPVC

CPVC	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Boltaron 4325 یک ورق CPVC شفاف و مقاوم در برابر خوردگی با سطح صاف و صیقلی در هر دو طرف است. Boltaron 4325 برای ترموفرمینگ مناسب است و با پروتکل تست اشتعال پذیری مواد اتاق تمیز FM Global (کلاس 4910) مطابقت دارد. رنگ استاندارد: آبی/خاکستری کمرنگ (9043) ضخامت: 0.125 تا 0.500 اینچ عرض: 48 اینچ طول: 96 اینچ اندازه های سفارشی: در صورت درخواست بافت استاندارد: صاف و صیقلی (هر دو طرف) پوشش پلی: استاندارد (هر دو طرف)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر خوردگی پایان سطح خوب	-	-
کاربردها	قطعات ماشین/مکانیکی ترکیبات قالب‌گیری نیمه هادی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FM 4910	-	-
شکل ظاهری	شفاف - رنگ آبی شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ورق	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	ماشین کاری ترموفرمینگ	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.47	-	ASTM D792
سختی Rockwell	122	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3310	psi 480075.78	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 62.1	psi 9006.86	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3100	psi 449617.8	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 103	psi 14938.91	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 27	ft·lb/in 0.5057	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	-	-	ASTM D648
	C° 74.4	F° 165.92	-
	C° 80.6	F° 177.08	-
دمای نرم شوندهگی Vicat	C° 35.3	F° 95.54	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.