

Boltaron 6800E

PMMA+PVC	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Boltaron 6800E یک ورق آلیاژی ABS/PVC اکستروود شده، مقاوم در برابر آتش و اختصاصی است که برای برآورده کردن الزامات سختگیرانه اشتعال پذیری FAA و استاندارد UL 94 V-0 طراحی شده است. Boltaron 6800E مقاومت ضربه ای عالی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لکه و مواد شیمیایی و قابلیت شکل دهی را ارائه می دهد. رنگ ها: سفارشی ضخامت: 0.040 تا 0.250 اینچ عرض: تا 48 اینچ طول: تا 120 اینچ اندازه های سفارشی: بنا به درخواست بافت ها: مات درشت (CM) نمدی (FT) مویی (HC) لوانت (LT) مسا (MS) جیر (SD)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت شیمیایی خوب مقاومت ضربه بالا مقاوم در برابر لکه	- - - - -	- - - - -
کاربردها	داخلی هواپیما	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FAR 25.853	-	-
شکل ظاهری	رنگ های موجود	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ترموفرمینگ	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.30	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.70 0.50	-	-
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2340	psi 339388.92	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 62.1	psi 9006.86	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	to 530 J/m 270	ft·lb/in 9.93 - 5.06	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648
الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری FAA	sec 60.0 12.0	-	FAR 25.853

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص انتشار شعله پند تابشی	-	-	ASTM E162

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شکل دهی	168 to 185 °C	334.4 - 365.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی شوند.