Boltaron 6800E

تولیدکننده	Boltaron Performance Products	**دسته بندی**	PMMA+PVC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Boltaron 6800E یک ورق آلیاژی ABS/PVC اکسترود شده، مقاوم در برابر آتش و اختصاصی است که برای برآورده کردن الزامات سختگیرانه اشتعال پذیری FAA و استاندارد UL 94 V-0 طراحی شده است. Boltaron 6800E مقاومت ضربه ای عالی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لکه و مواد شیمیایی و قابلیت شکل دهی را ارائه می دهد. رنگ ها: سفارشی ضخامت: 0.040 تا 0.250 اینچ عرض: تا 48 اینچ طول: تا 120 اینچ اندازه های سفارشی: بنا به درخواست بافت ها: مات درشت (CM) نمدی (FT) مویی (HC) لوانت (LT) مسا (MS) جیر (SD)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	
کاربردها	داخلی هواپیما	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FAR 25.853	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.30 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 0.70 %	-	-
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	41.4 MPa	6004.57 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2340 MPa	339388.92 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	270 to 530 J/m	9.93 - 5.06 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	72.2 C°	161.96 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری FAA	12.0 sec 60.0	-	FAR 25.853

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص انتشار شعله پنل تابشی		-	ASTM E162

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شکل‌دهی	to 185 °C 168	F° 365.0 - 334.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.