

Boltaron 2009

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Boltaron Performance Products | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Boltaron 2009 یک کوپلیمر PVC با درجه ممتاز و استحکام ضربه بالا است. این ماده می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های متداول چاپ سیلک‌اسکرین و افست، برش داده شود و ترموفرم شود. Boltaron 2009 عمدتاً برای پوشه‌های فایل و کاربردهای راهنما طراحی شده است. این ماده دارای ثبات UV عالی برای مقاومت در برابر کمرنگ شدن و خواص ضربه بالا برای جلوگیری از ترک خوردن است. این ماده برای چاپ افست و سیلک‌اسکرین، برش، جوش RF و کاربردهای حرارتی توصیه می‌شود. اندازه‌ها: "009. - "030" اندازه‌ها - ورق‌ها و رول‌ها بر اساس مشخصات برش داده شده‌اند. رنگ‌ها: تنوع وسیعی از رنگ‌های سفارشی.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| ویژگی‌ها | کوپلیمر | - | - |
| | چاپ پذیری عالی | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر ترک | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر UV | - | - |
| | قابل مهر و موم حرارتی | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | قابل رنگ آمیزی | - | - |
| | قابل جوشکاری | - | - |

کاربردها

| اطلاعات عمومی | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| | تجهیزات تجاری | - | - |
| | کاربردهای مصرف کننده | - | - |
| | نمایش‌های تزئینی | - | - |
| | برچسب‌ها | - | - |
| | لوازم ثابت | - | - |
| شکل ظاهری | رنگ‌های موجود | - | - |
| اشکال | ورق | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری با قالب ترموفرمینگ | - | - |
| فیزیکی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.37 | - | ASTM D792 |
| سختی Rockwell | 102 | - | ASTM D785 |
| مکانیکی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 34.5 | psi 5003.81 | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 1790 | psi 259618.02 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 51.0 | psi 7396.94 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | to 800 J/m 530 | ft·lb/in 14.98 - 9.93 | ASTM D256 |
| حرارتی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 64.4 | F° 147.92 | ASTM D648 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.