

## Boltaron 2024

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Boltaron 2024 یک فیلم PVC کویلر درجه ممتاز است که برای کاربردهای سفید شدن در اثر خمیدگی فرموله شده است. Boltaron 2024 پایداری ابعادی و ضربه ای عالی ارائه می دهد. این ترکیب منحصر به فرد به طور خاص برای کارت های بیماران بیمارستانی توسعه داده شده است. هنگامی که برجسته می شود، کاراکترها سفید می شوند تا خوانایی عالی را بدون نیاز به هیچ گونه نوک زنی ارائه دهند. پردازش ساده شده است زیرا Boltaron 2024 را می توان به راحتی پرداخت و بدون نگرانی از مسدود شدن یا خم شدن، برش داد. ضخامت: 0.015 اینچ - 0.030 اینچ اندازه ها - ورق ها و رول ها مطابق با مشخصات برش داده می شوند. رنگ ها: رنگ های مات سفارشی مطابق با مشخصات مشتری

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	کویلر ماده مقاوم در برابر شعله پایداری ابعادی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	برچسب ها کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود کدر	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.37	-	ASTM D792
سختی Rockwell	102	-	ASTM D785

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 37.9	psi 5496.94	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2070	psi 300228.66	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 55.8	psi 8093.12	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	to 800 J/m 530	ft·lb/in 14.98 - 9.93	ASTM D256

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 64.4	F° 147.92	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.