

# Boltaron 2450 TruPrint Super Clear

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

جدیدترین نسل از مواد اصلی TruPrint Super Clear یک ماده اصلی PVC تقریباً شفاف است که هنگام پرداخت شدن نزدیک به آب شفاف است. دارای مقاومت ضربه ای و ویژگی های برش قالب عالی است. سطوح چاپی را می توان برای مطابقت با نیازهای چاپی شما سفارشی کرد. TruPrint Super Clear را می توان با اکثر ترکیبات TruPrint لمینت کرد و به چاپگرها قابلیت طراحی بیشتری می دهد. Super Clear در رنگ ها و ضخامت های سفارشی موجود است. ضخامت های استاندارد (0.005 اینچ - 0.030 اینچ) اندازه ها - ورق ها به صورت سفارشی مطابق با مشخصات برش داده می شوند

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چاپ پذیری عالی مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای مصرف کننده نمایش های تزئینی برچسب ها لمینت ها برگه چاپی	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ‌های موجود	- -	- -
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.30	-	ASTM D792
سختی Rockwell	104	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2340	psi 339388.92	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 42.1	psi 6106.1	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2070	psi 300228.66	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 55.8	psi 8093.12	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 640	ft·lb/in 11.99	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 60.0	F° 140.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	to 82.0 °C 78.0	F° 179.6 - 172.4	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.