

Boltaron 3042 TruPrint

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TruPrint PVC Composite یک کاغذ چاپی با درجه ممتاز از وینیل سخت با کیفیت بالا است که برای لمینت با هسته پلی استر مناسب است. انعطاف پذیری سطوح چاپ برای تطابق با نیازهای خاص چاپ شما. درمان کرونا در یک یا هر دو طرف، استفاده های بالقوه را گسترش می دهد و انعطاف پذیری در پردازش را افزایش می دهد. TruPrint PVC Composite می تواند در هسته های تقسیم و لمینت برای کارت های نوع 1، 2 یا 3 استفاده شود و با پوشش های پوشش دار یا بدون پوشش سازگار است. کاغذ چاپی TruPrint PVC Composite خواص انعطاف پذیری عالی، دوام بیشتر کارت و هزینه کمتری نسبت به ساختار پلی استر جامد را ارائه می دهد. این ماده دارای ثبات رنگ است که آن را به محصول ایده آل برای تقریباً تمام کاربردهای کارت تبدیل می کند که در آن طول عمر، دوام و عملکرد حیاتی است. اندازه های استاندارد - 3042... (006. -- 0099.) 3052... (010. -- 0179.) رنگ ها - سفید و رنگ های سفارشی اندازه ها - ورق ها بر اساس مشخصات برش داده شده اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست

ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	مقاوم	-	-
	چاپ پذیری عالی	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت پردازش خوب مواد قابل بازیافت	- -	
کاربردها	لمینت‌ها برگه چاپی	- -	
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود سفید	- -	
اشکال	ورق	-	

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.42 g/cm ³ 1.36	-	ASTM D792
سختی Rockwell	to 112 106	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	to 2900 2210 MPa	420610.2 - 320533.98 psi	ASTM D638
استحکام کششی	to 42.1 36.5 MPa	psi 6106.1 - 5293.89	ASTM D638
مدول خمشی	to 2760 2000 MPa	400304.88 - 290076.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	to 66.2 57.9 MPa	psi 9601.52 - 8397.7	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	to 530 J/m 160	ft·lb/in 9.93 - 3.0	ASTM D256

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 154.94 - 149.0	to 68.3 °C 65.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 179.6 - 172.4	to 82.0 °C 78.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.