

# Boltaron 3355

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

BOLTARON 3355 یک PVC کلندر شده است که برای استفاده در کاربردهای ترموفرمینگ در نظر گرفته شده است. BOLTARON 3355 برای استفاده در کاربردهای آب مخزن سپتیک طراحی شده است و با مقاومت محدود در برابر قرار گرفتن در معرض UV، استاندارد NSF/ANSI 60/61 را برآورده می کند. محدوده دمای ترموفرمینگ توصیه شده 290 درجه فارنهایت تا 335 درجه فارنهایت است. رنگ - مشکی ضخامت - 0.020 اینچ ورق ها و رول ها بافت ها - مات

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر UV مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	مخازن سپتیک مخازن	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	NSF 61	-	-
شکل ظاهری	سیاه پوشش مات	- -	- -
اشکال	ورق	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده ترموفرمینگ	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.40 g/cm <sup>3</sup> 1.30	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 86 84	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	to 41.4 37.9 MPa	6004.57 - 5496.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 3.3	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2480	psi 359694.24	ASTM D790
استحکام خمشی	to 68.9 62.1 MPa	9993.12 - 9006.86 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	to 530 J/m 270	ft·lb/in 9.93 - 5.06	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	to 71.7 °C 70.0	F° 161.06 - 158.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 84.0	F° 183.2	ASTM D1525

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمای قالبگیری ترموفرمینگ	to 168 °C 143	F° 334.4 - 289.4	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.