

## Boltaron 4004 BoltaMask

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BoltaMask یک PVC هموپلیمر درجه ممتاز است که برای استفاده به عنوان فیلم پوششی فرموله شده است. معمولاً به عنوان OVM یا "پوشش وینیل نارنجی" شناخته می شود. BoltaMask انتخاب قاطع صنعت لیتوگرافی برای سوزاندن تکی، سوزاندن چندگانه، طرح بندی چندگانه و طرح بندی های مرحله و تکرار است. این فیلم که با ویژگی های نوری غیرمعمول فرموله شده است، حداکثر ویژگی های مسدود کننده نور را ارائه می دهد، در حالی که شفافیت عالی را برای برش و موقعیت یابی آسان و دقیق فراهم می کند. BoltaMask به دلیل استحکام پارگی عالی و سیستم رنگدانه ای با چگالی بالا و سازگار، پایداری فوق العاده ای را در زیر نور شدید ارائه می دهد و در شرایط عادی به خوبی ذخیره می شود. ضخامت - 0.005 اینچ - 0.010 اینچ رنگ ها - نارنجی، قرمز، سبز روشن و تیره، کهربایی اندازه ها - ورق ها مطابق با مشخصات رول ها - 38 اینچ - 1/2 50 اینچ ورق ها - برش مطابق با مشخصات کاربردهای پیشنهادی سوزاندن تکی و چندگانه طرح بندی چندگانه طرح بندی مرحله و تکرار عملیات رنگی فرآیندی

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	چگالی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	اپتیکالها مواد قابل بازیافت	- -	
کاربردها	فیلم	-	-
شکل ظاهری	کهریا سبز تیره سبز روشن کدر قرمز	- - - - -	- - - - -
اشکال	ورق	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.42	-	ASTM D792
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 270	ft·lb/in 5.06	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 60.0	F° 140.0	ASTM D648
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
براقیت Gardner	-	-	Internal Method

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چسبندگی نوار	عالی	-	Internal Method	

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.