

Boltaron 4005

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BOLTARON 4005 یک PVC هموپلیمر اصلاح شده درجه ممتاز بیرونی است که برای مصارف مختلفی فرموله شده است که هموپلیمر کم هزینه ترجیح داده می شود. BOLTARON 4005 که در کاربردهای اصلی مانند علائم بیرونی، برجسب ها و اتیکت های گلخانه ای به طور میدانی ثابت شده است، در برابر اشعه ماوراء بنفش پایدار است و دارای پوشش مات است. همچنین برای چاپ لیتوگرافی افست و چاپ سیلک اسکرین با جوهرهای معمولی و جوهرهای پخت UV مناسب است. BOLTARON 4005 و BOLTARON 2056 را می توان دایکات کرد، مهر زنی داغ کرد و به راحتی تحت تکنیک های ساخت استاندارد مختلف پردازش کرد. ضخامت - 0.010 اینچ - 0.0265 اینچ رنگ ها - رنگ های سفارشی اندازه ها - ورق ها مطابق با مشخصات بافت ها - مات استاندارد شماره 2، مات صاف شماره 4

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	چاپ پذیری عالی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	نمایش های تزئینی	-	-
	برجسب ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	جوهر چاپ	-	-
	چاپ سیلک	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود پوشش مات	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.43	-	ASTM D792
سختی Rockwell	107	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 38.1	psi 5525.95	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 22100	psi 3205339.8	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 59.1	psi 8571.75	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	to 800 J/m 530	ft·lb/in 14.98 - 9.93	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 63.9	F° 147.02	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.