Borealis PP HE4872

تولیدکننده	Borealis AG	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این یک ترکیب HDPE برای عایق‌سازی جامد کابل داده‌های متقارن با سرعت اکستروژن بالا است. HE4872 الزامات قابل اجرا را به شرح زیر برآورده می‌کند زمانی که با استفاده از روش‌های صحیح اکستروژن و رویه‌های آزمایش پردازش شود: ASTM D 1248 نوع III، کلاس A، دسته 4، درجه E8، E9 EN 50288 EN 50290-2-23 ISO 1872-PE، KHN، 45-D006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	گسترش پایین در خروجی	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	سیالیت خوب	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	فوم	-	-
	مواد عایق سیم ارتباطی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 4، درجه	-	-
	E8، E9	-	-
	EN 50288	-	-
	EN 50290-2-23	-	-
	ISO 1872 PE KHN 45D006		

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذرات	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.945 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	IEC 60811-4-1/B
سختی دورومتر	58	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
زمان القای اکسایش	min	-	IEC 60811-4-2/B

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+16 ohms·cm	-	IEC 60093
ثابت دی‌الکتریک	2.33	-	IEC 60250
ضریب تلفات	7.0E-5	-	IEC 60250

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.