

Borstar® HE3410

HDPE, HMW	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borstar HE3410 یک ترکیب پلی اتیلن دومداله است که با فناوری پیشرفته Borstar تولید می شود. دوده کربن با پراکندگی خوب مقاومت UV فوق العاده ای را ارائه می دهد. پایداری طولانی مدت توسط یک سیستم تثبیت بهینه تضمین می شود. Borstar HE3410 به عنوان یک ماده MRS 8.0 (PE80) طبقه بندی می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (2%) پایداری نامشخص	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مواد قابل بازیافت پایداری خوب	- - -	- - -
کاربردها	ترکیب قالب‌گیری نیمه هادی سیستم لوله‌کشی اتصالات لوله	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	پی‌پی‌آی PE-80	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.956	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.30	-	ISO 1133
سختی دورومتر	60	-	ISO 868
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 14	ft·lb/in ² 6.66	ISO 179/1eA
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 70.0	F° 158.0	ISO 75-2/B
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 72.0	F° 161.6	ISO 306/B50
زمان القای اکسایش	min	-	-
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	-	C°	دمای مذاب
-	-	C°	دمای دای (قالب خروجی)
-	-		نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.