

Borealis PE FA5223

LDPE	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

FA5223 یک پلی اتیلن با چگالی کم برای اکستروژن فیلم است. فناوری اتوکلاو. حاوی آنتی اکسیدان و افزودنی آنتی بلاک است. این گرید برای تولید فیلم قوی برای کاربردهای با کاربری متوسط توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک (850 ppm) 2 آنتی اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ آنتی اکسیدان قابل اتوکلاو مقاومت خوب	-	-
کاربردها	فیلم بسته بندی غذا کیسه های سنگین بسته بندی پوشش جمع شونده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	-	اکستروژن فیلم	روش فرآیند
فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.922	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 1.2	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 8295	-	0.80	ضریب اصطکاک
-	mil 1.57	μm 40	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D5748	-	J 2.00	انرژی سوراخ شدن فیلم
ASTM D882A	-		مدول سکانت
-	psi 26106.84	MPa 180	
-	psi 26106.84	MPa 180	
ISO 527-3	-		استحکام کششی
-	psi 3770.99	MPa 26.0	
-	psi 3335.87	MPa 23.0	
ISO 527-3	-		ازدیاد طول کششی
-	-	% 300	
-	-	% 500	
ISO 7765-1	oz 4.94	g 140	ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)
ISO 6383-2	-		استحکام پارگی Elmendorf
-	lbf 0.8992	N 4.0	
-	lbf 0.4496	N 2.0	

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 110	F° 230.0	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	to 190 °C 160	F° 374.0 - 320.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.