

# Borealis PE FT3200

LDPE	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

FT3200 یک پلی اتیلن با چگالی پایین برای اکستروژن فیلم است. فناوری لوله‌ای. بدون تغییر.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	بدون افزودنی قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب چگالی پایین مواد قابل بازیافت	- - - - -	- - - - -
<b>کاربردها</b>	کاربردهای کشاورزی کاربردهای ساختمانی فیلم کیسه های سنگین پوشش جمع شونده	- - - - -	- - - - -
<b>اشکال</b>	پلت‌ها	-	-
<b>روش فرآیند</b>	فیلم دمیده شده اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.920	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 0.25	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 8295	-	0.70	ضریب اصطکاک
-	-	J 7.00	انرژی سوراخ شدن فیلم
-	lbf 38.22	N 170	نیروی سوراخ شدن فیلم
ASTM D882A	-		مدول سکانت
-	psi 23206.08	MPa 160	
-	psi 23206.08	MPa 160	
ISO 527-3	-		استحکام کششی
-	psi 3625.95	MPa 25.0	
-	psi 3770.99	MPa 26.0	
ASTM D882	-		ازدیاد طول کششی
-	-	% 400	
-	-	% 600	
ISO 7765-1	oz 17.64	g 500	ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)
ISO 6383-2	-		استحکام پارگی Elmendorf
-	lbf 0.8992	N 4.0	
-	lbf 1.57	N 7.0	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A	F° 197.6	C° 92.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ISO 11357-3	F° 230.0	C° 110	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.