

## Borealis PE FT5230

LDPE	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

FT5230 یک پلی اتیلن با چگالی پایین برای اکستروژن فیلم است. فناوری لوله‌ای. بدون تغییر. این گرید برای تولید فیلم بسته‌بندی با خواص نوری خوب برای کاربردهای فیلم با بار متوسط توسعه یافته است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	اپتیکال بدون افزودنی	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها لمینت کیسه‌ها بسته‌بندی غذا فیلم قابل جمع شدن	- - - - -	- - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی				
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی	
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.923	چگالی	
ISO 1133	-	g/10 min 0.75	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	
خواص مکانیکی				
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی	
ISO 8295	-	0.80	ضریب اصطکاک	
-	mil 1.57	µm 40	ضخامت فیلم - تست شده	
ASTM D5748	-	J 2.50	انرژی سوراخ شدن فیلم	
ASTM D5748	lbf 14.84	N 66.0	پیری در آون (۱۳۶ درجه سانتی‌گراد)	
ASTM D882A ASTM D882A ASTM D882A	- psi 33358.74 psi 37709.88	MPa 230 MPa 260	مدول سکانت	
ISO 527-3 ISO 527-3 ISO 527-3	- psi 3916.03 psi 3480.91	MPa 27.0 MPa 24.0	استحکام کششی	
ISO 527-3 ISO 527-3 ISO 527-3	- - -	% 250 % 550	ازدیاد طول کششی	
ISO 7765-1	oz 4.23	g 120	ضربه پرتاب وزنه	
ISO 6383-2 ISO 6383-2 ISO 6383-2	- lbf 0.8992 lbf 0.4496	N 4.0 N 2.0	استحکام پارگی Elmendorf	
حرارتی				
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی	
ISO 11357-3		F° 233.6	C° 112	دمای ذوب

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	85	براقیت
ASTM D1003	-	% 8.0	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-		نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      مسئول تماس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.