

## Borealis PE FT6230

LDPE	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

FT6230 یک گرید پلی اتیلن با چگالی پایین و لوله ای برای تولید فیلم بسته بندی است. FT6230 برای ارائه فیلم هایی با خواص نوری خوب برای کاربردهای فیلم نازک توسعه یافته است. FT6230 برای کاربردهایی مانند: فیلم های استفاده شده در ماشین آلات بسته بندی خودکار، پاکت ها، فیلم های جمع شونده ریز، فیلم های بسته بندی مواد غذایی طراحی شده است. FT6230 حاوی هیچ افزودنی نیست.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چگالی پایین اپتیکال مواد قابل بازیافت قابلیت کار، خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم ها بسته بندی غذا فیلم قابل جمع شدن	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.923	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 2.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 8295	-	0.60	ضریب اصطکاک
ASTM D882	-		مدول سکانت
ASTM D882	psi 26106.84	MPa 180	
ASTM D882	psi 27557.22	MPa 190	
ISO 527-3	-		استحکام کششی
ISO 527-3	psi 3625.95	MPa 25.0	
ISO 527-3	psi 2900.76	MPa 20.0	
ISO 527-3	-		ازدیاد طول کششی
ISO 527-3	-	% 300	
ISO 527-3	-	% 600	
ISO 7765-1	oz 3.53	g 100	ضریب پرتاب وزنه
ISO 6383-2	-		استحکام پارگی Elmendorf
ISO 6383-2	lbf 0.6744	N 3.0	
ISO 6383-2	lbf 0.4496	N 2.0	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A50	F° 203.0	C° 95.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ISO 3146	F° 231.8	C° 111	دمای ذوب (DSC)

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	90	براقیت
ASTM D1003	-	% 8.0	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-		نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      مسئول تماس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.