

Borealis PE FG5199

LLDPE	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

FG5199 یک پلی اتیلن خطی کم چگالی بوتن برای اکستروژن فیلم است. شامل افزودنی های آنتی اکسیدان، ضد مه و چسبندگی است. این گرید برای فیلم چسبنده دمیده شده توسعه یافته است. فیلم ساخته شده از FG5199 برای بسته بندی دستی مواد غذایی مختلف مانند پنیر، گوشت و سبزیجات مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	ضد مه آنتی اکسیدان	- -	- -
ویژگی ها	ضد مه زایی آنتی اکسیدان بوتن همومر چسبندگی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم پوشش غذایی لمینت ها	- - -	- - -
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	- -	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.919	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.2	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
تنش کششی			ISO 527-3
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 32.0	psi 4641.22	-
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
ازدیاد طول کششی			ISO 527-3
	% 550	-	-
	% 710	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 70	oz 2.47	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf			ISO 6383-2
	N 0.50	lbf 0.1124	-
	N 3.8	lbf 0.8542	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 121	F° 249.8	ISO 11357-3

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.