

Borcoat™ ME0433

PE Alloy	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borcoat ME0433 یک پلی اتیلن grafted مالٹیک است. این محصول به صورت پودر برای کاربرد به صورت اسپری تأمین می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش پوشش های لوله	- -	- -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اسپری کردن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.934	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 6.0 g/10 min 4.0	-	ISO 1133

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	47	-	ISO 868

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50
استحکام لایه برداری (Peel Strength)	J	-	DIN 30670
	J	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم شونده Vicat	C° 100	F° 212.0	ISO 306/A50
دمای ذوب (DSC)	C° 121	F° 249.8	ISO 3146

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسنول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.