

Borstar® FB4370

PE Alloy	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borstar FB4370 یک گرید پلی اتیلن است که خواص اکستروژن عالی را با سفتی بالای فیلم ترکیب می کند. Borstar FB4370 حاوی آنتی اکسیدان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیداسیون	-	-
ویژگی ها	سختی، بالا آنتی اکسیداسیون مواد قابل بازیافت	- - -	- - -
کاربردها	بسته بندی فیلم ها لمینت مخلوط کردن فیلم قابل جمع شدن	- - - - -	- - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.937	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.40	-	ISO 1133
	g/10 min 2.1	-	ISO 1133
		-	ISO 1133
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضرب اصطکاک	0.40	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	μm 40	mil 1.57	-
مدول سکانت	MPa 450	psi 65267.1	ASTM D882A
	MPa 540	psi 78320.52	ASTM D882A
			ASTM D882A
استحکام کششی	MPa 56.0	psi 8122.13	ISO 527-3
	MPa 39.0	psi 5656.48	ISO 527-3
			ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 530	-	ISO 527-3
	% 830	-	ISO 527-3
		-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه	g 130	oz 4.59	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf	N 1.5	lbf 0.3372	ISO 6383-2
	N 10	lbf 2.25	ISO 6383-2
			ISO 6383-2
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.