

Borealis PP HD204CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD204CF یک رزین فیلم هموپلیمری است که برای تولید فیلم های غیر جهت دار در فرآیند رول خنک کننده مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	قابلیت پردازش خوب	ویژگی ها
-	-	قابل استریل شدن حرارتی	
-	-	سختی بالا	
-	-	هموپلیمر	
-	-	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع	
-	-	اپتیکال ها	
-	-	فیلم	کاربردها
-	-	بسته بندی غذا	
-	-	لمینت ها	
-	-	غیر جهت دار فیلم	
-	-	بسته بندی	
-	-	لوازم ثابت	
-	-	پلت ها	اشکال
-	-	فیلم ریخته گری	روش فرآیند

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ISO 1133

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1350	psi 195801.3	ISO 178
ضرب اصطکاک	-	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-
مدول کششی	MPa 700	psi 101526.6	ISO 527-3
	MPa 700	psi 101526.6	-
	MPa 700	psi 101526.6	-
استحکام کششی	MPa 45.0	psi 6526.71	ISO 527-3
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
ازدیاد طول کششی	% 600	-	ISO 527-3
	% 700	-	-
	% 700	-	-
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 10.0	-	ISO 7765-2

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 162	F° 323.6	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.