

Borealis PP HD601CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD601CF یک رزین فیلم هموپلیمری است که برای تولید فیلم های غیر جهت دار در فرآیند رول خنک کننده مناسب است. HD601CF فاقد عوامل لغزنده و آنتی بلاک و بدون CaStearate است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	بدون افزودنی	-	-
	کنترل ضخامت خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	قابل استریل شدن حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	فیلم ریخته گری	-	-
	فیلم	-	-
	بسته بندی غذا	-	-
	لمینت ها	-	-
	غیر جهت دار فیلم	-	-
	بسته بندی	-	-
	لوازم ثابت	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری هم‌اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.900	to 0.910 g/cm ³	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0	g/10 min	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	1450	MPa	ISO 178
ضریب اصطکاک	-	-	ISO 8295
نیروی سوراخ شدن فیلم	1000	N	ISO 7765-2
مدول کششی	650	to 750 MPa	ISO 527-3
	650	to 750 MPa	-
	650	to 750 MPa	-
استحکام کششی	30.0	to 50.0 MPa	ISO 527-3
	25.0	to 45.0 MPa	-
	25.0	to 45.0 MPa	-
ازدیاد طول کششی	500	% to 700	ISO 527-3
	500	% to 700	-
	500	% to 700	-
ضربه پرتاب وزنه ایزاری	12.0	J	ISO 7765-2

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A50	F° 309.2	C° 154	دمای نرم شوندگی Vicat
ISO 3146	F° 330.8 - 323.6	to 166 °C 162	دمای ذوب (DSC)

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	-	براقیت
ASTM D1003	-	%	کدورت (Haze)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	عالی	چسبندگی به فلز

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.