

## Borealis PP RD204CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

RD204CF یک کوپلیمر تصادفی است. این گرید برای تولید فیلم های غیر جهت دار در فرآیندهای رول خنک کننده مناسب است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	توزیع وزن مولکولی باریک	ویژگی ها
-	-	کوپلیمر تصادفی	
-	-	فیلم	کاربردها
-	-	بسته بندی غذا	
-	-	لمینت ها	
-	-	غیر جهت دار فیلم	
-	-	بسته بندی	
-	-	لوازم ثابت	
-	-	پلت ها	اشکال
-	-	فیلم ریخته گری	روش فرآیند

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 950	psi 137786.1	ISO 178
ضریب اصطکاک	-	-	ISO 8295
مدول کششی	MPa 600	psi 87022.8	ISO 527-3
	MPa 600	psi 87022.8	-
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-3
	MPa 30.0	psi 4351.14	-
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ISO 527-3
	% 600	-	-
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 17.0	-	ISO 7765-2
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m <sup>2</sup> 4.5	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.14	ISO 179/1eA
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 150	F° 302.0	ISO 11357-3
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.