

Borealis PP RD461CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

RD461CF یک کوپلیمر تصادفی است. این درجه برای تولید فیلم‌های غیرجهت‌دار در فرآیندهای چیل رول مناسب است. RD461CF شامل افزودنی‌های ضد الکتریسیته ساکن و همچنین عوامل آنتی‌بلاک و لغزش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (1800 ppm) 2 آنتی‌استاتیک (2000 ppm) لغزش (1800 ppm) 3	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا لمینت‌ها غیر جهت‌دار فیلم بسته‌بندی لوازم ثابت	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	to 0.910 g/cm ³ 0.900	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 178	psi 145038.0	MPa 1000	مدول خمشی
ISO 8295	-	to 0.20 0.10	ضریب اصطکاک
ISO 7765-2	lbf 247.28	N 1100	نیروی سوراخ شدن فیلم
ISO 527-3	-	-	مدول کششی
-	psi 87022.8 - 72519.0	to 600 MPa 500	
-	psi 87022.8 - 72519.0	to 600 MPa 500	
ISO 527-3	-	-	استحکام کششی
-	psi 7251.9 - 4351.14	to 50.0 MPa 30.0	
-	psi 6526.71 - 3625.95	to 45.0 MPa 25.0	
ISO 527-3	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% to 750 550	
-	-	% to 750 550	
ISO 7765-2	-	J 17.0	ضربه پرتاب وزنه ایزاری

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A50	F° 282.2	C° 139	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ISO 3146	F° 309.2 - 298.4	to 154 °C 148	دمای ذوب (DSC)

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.