

# Borealis PP RD734CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

RD734CF یک کوپلیمر تصادفی است. این درجه برای تولید فیلم‌های غیرجهت‌دار در فرآیندهای چیل رول مناسب است. RD734CF حاوی عوامل ضدچسب و لغزش است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	ضد چسبندگی (1800 ppm) 2	افزودنی
-	-	استئارات کلسیم (10%)	
-	-	لغزش (2100 ppm) 3	
-	-	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع	ویژگی‌ها
-	-	کوپلیمر تصادفی	
-	-	فیلم	کاربردها
-	-	بسته‌بندی غذا	
-	-	لمینت‌ها	
-	-	غیر جهت‌دار فیلم	
-	-	بسته‌بندی	
-	-	لوازم ثابت	
-	-	پلت‌ها	اشکال
-	-	فیلم ریخته‌گری	روش فرآیند

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1100	psi 159541.8	ISO 178
ضریب اصطکاک	0.20	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-
مدول کششی	MPa 500	psi 72519.0	ISO 527-3
	MPa 600	psi 87022.8	-
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-3
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ISO 527-3
	% 750	-	-
ضربه پرتاب وزنه ایزاری	J 16.0	-	ISO 7765-2
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m <sup>2</sup> 5.0	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.38	ISO 179/1eA
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای ذوب	C° 151	F° 303.8	ISO 11357-3
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003	

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.