

Borealis PP RD735CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

RD735CF یک کوپلیمر تصادفی است. این گرید برای تولید فیلم های غیر جهت دار در فرآیندهای رول سرد مناسب است. RD735CF حاوی عوامل ضد بلوک و لغزنده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	ضد چسبندگی (1500 ppm) 2	افزودنی
-	-	استئارات کلسیم (10%)	
-	-	لغزش (2000 ppm) 3	
-	-	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع	ویژگیها
-	-	کوپلیمر تصادفی	
-	-	فیلم	کاربردها
-	-	بسته بندی غذا	
-	-	لمینتها	
-	-	غیر جهت دار فیلم	
-	-	بسته بندی	
-	-	لوازم ثابت	
-	-	پلتها	اشکال
-	-	فیلم ریخته گری	روش فرآیند

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.0	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1100	psi 159541.8	ISO 178
ضریب اصطکاک	0.20	-	ISO 8295
مدول کششی	MPa 400	psi 58015.2	ISO 527-3
	MPa 500	psi 72519.0	-
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-3
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
ازدیاد طول کششی	% 750	-	ISO 527-3
	% 550	-	-
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 19.0	-	ISO 7765-2
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	ISO 179/1eA
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 148	F° 298.4	ISO 11357-3
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.