

Borealis PP SA233CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

SA233CF یک کوپلیمر تصادفی بسیار نرم هتروفسیک است. این درجه برای استفاده در خطوط فیلم دمیده معمولی با خنک سازی هوا مناسب است. CAS-No. 9010-79-1

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	قابلیت پردازش خوب	ویژگی‌ها
-	-	قابل مهر و موم حرارتی	
-	-	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع	
-	-	کوپلیمر تصادفی	
-	-	مواد قابل بازیافت	
-	-	نرم	
-	-	فیلم	کاربردها
-	-	بسته بندی غذا	
-	-	کیسه های سنگین	
-	-	فیلم دمیده شده	روش فرآیند
-	-	فیلم هم اکستروژن	

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.80	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 500	psi 72519.0	ISO 178
ضریب اصطکاک	-	-	ISO 8295
مدول کششی	MPa 500	psi 72519.0	ISO 527-3
	MPa 500	psi 72519.0	-
استحکام کششی	MPa 60.0	psi 8702.28	ISO 527-3
	MPa 50.0	psi 7251.9	-
ازدیاد طول کششی	% 700	-	ISO 527-3
	% 800	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 400	oz 14.11	ISO 7765-1
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 15.0	-	ISO 7765-2
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 140	F° 284.0	ISO 11357-3
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.