

Borealis PP WG341C

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| PP Homopolymer | دسته بندی | Borealis AG | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

WG341C یک پلی پروپیلن برای پوشش اکستروژن است. کاربردها WG341C برای موارد زیر طراحی شده است: کاربردهای اجاق میکروویو پوشش اکستروژن تولید انبوه تخته ها و کاغذها پوشش الیاف نساجی پوشش بدون سوراخ سوزنی پوشش فیلم های پلاستیکی و سلفون مختلف ویژگی های خاص WG341C برای ارائه موارد زیر بهینه شده است: خواص پردازش عالی مقاومت بالا در برابر گریس مقاومت در برابر دمای بالا

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم امپریال | روش تست |
| ویژگیها | قابلیت پردازش خوب مقاوم در برابر چربی مقاومت حرارتی بالا مواد قابل بازیافت | - - - - | - - - - |
| کاربردها | پارچهها فیلم لمینتها پوششهای کاغذی | - - - - | - - - - |
| اشکال | پلتها | - | - |
| روش فرآیند | هم اکستروژن پوشش اکستروژن | - - | - - |

| فیزیکی | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| چگالی | g/cm ³ 0.910 | - | ISO 1183 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 25 | - | ISO 1133 |

| حرارتی | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | C° 132 | F° 269.6 | ISO 306/A50 |
| دمای ذوب | C° 161 | F° 321.8 | ISO 11357-3 |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| دمای منطقه ۱ سیلندر | C° 230 | F° 446.0 | - |
| دمای منطقه ۲ سیلندر | C° 260 | F° 500.0 | - |
| دمای منطقه ۳ سیلندر | C° 280 | F° 536.0 | - |
| دمای منطقه ۴ سیلندر | C° 305 | F° 581.0 | - |
| دمای منطقه ۵ سیلندر | C° 310 | F° 590.0 | - |
| دمای آداپتور | C° 305 | F° 581.0 | - |
| دمای دای (قالب خروجی) | C° 305 | F° 581.0 | - |
| حداکثر سرعت پوشش‌دهی | m/sec 6.7 | - | Internal Method |
| حداقل وزن پوشش | g/m ² 10 | lb/ft ² 0.002048 | Internal Method |
| گردن‌دهی (Neck-in) | mm 101.0 | in 3.98 | Internal Method |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.