

Borealis RB709CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borclear RB709CF یک کوپلیمر تصادفی 1-79-9010 CAS-No. است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	محدوده مهر و موم گسترده سختی خوب قابلیت حرارتی دما پایین توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع اپتیکال‌ها کوپلیمر تصادفی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا لمینت‌ها	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم هم‌اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.5	-	ISO 1133
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 650	psi 94274.7	ISO 178
ضریب اصطکاک	-	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-
مدول کششی	MPa 800	psi 116030.4	ISO 527-3
	MPa 750	psi 108778.5	-
			-
استحکام کششی	MPa 35.0	psi 5076.33	ISO 527-3
	MPa 30.0	psi 4351.14	-
			-
ازدیاد طول کششی	% 600	-	ISO 527-3
	% 600	-	-
			-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 80	oz 2.82	ISO 7765-1
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 6.00	-	ISO 7765-2
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 140	F° 284.0	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.