

# Bormed™ SB815MO

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

SB815MO یک رزین است که برای ارزیابی برای استفاده در کاربردهای مراقبت های بهداشتی در نظر گرفته شده است. SB815MO گریدی است که برای تولید بطری ها و آمپول ها برای استفاده در کاربردهای دارویی و تشخیصی تولید شده از طریق فناوری های BFS، اکستروژن یا قالب گیری دمشی تزریقی طراحی شده است. مقالات نهایی را می توان با بخار در دمای 121 درجه سانتیگراد استریل کرد و با انعطاف پذیری مشخص می شوند که امکان جمع شدن خوب و خواص نوری خوب را فراهم می کند. میزان کدورت پلاک های قالب گیری شده تزریقی 0.5 میلی متر و 1 میلی متر به ترتیب تقریباً 10% و 28% است. CAS-No. 9010-79-1

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>ویژگی ها</b>	انعطاف پذیری خوب شفافیت بالا اپتیکال ها مواد قابل بازیافت قابل استریل با بخار	- - - - -	- - - - -
<b>کاربردها</b>	بطری ها کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
<b>روش فرآیند</b>	فرآیند قالب گیری دمشی اکستروژن فرآیند قالب گیری دمشی تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	g/10 min 1.5	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 868	-	53	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 68893.05	MPa 475	مدول کششی
ISO 527-2/50	psi 2465.65	MPa 17.0	تنش کششی
ISO 527-2/50	-	% 18	کرنش کششی
ISO 178	psi 61641.15	MPa 425	مدول خمشی
ISO 179/1eA	ft·lb/in <sup>2</sup> 38.06	kJ/m <sup>2</sup> 80	استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A	F° 226.4	C° 108	دمای نرم‌شوندگی Vicat

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	کدورت (Haze)
-	-	% 10	
-	-	% 28	

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.