

BorPure™ RD208CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BorPure RD208CF یک کوپلیمر تصادفی است. این گرید برای تولید فیلم های غیر جهت دار در فرآیندهای رول سرد مناسب است. BorPure RD208CF فاقد لغزنده کننده و ضد چسبندگی و بدون CaStearate است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	بدون افزودنی	-	-
	چرخه قالب گیری سریع	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته بندی غذا	-	-
	لمینت ها	-	-
	غیر جهت دار فیلم	-	-
	بسته بندی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	مهر و مومها لوازم ثابت	- -	
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری فیلم هم‌اکستروژن	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.900	to 0.910 g/cm ³	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0	g/10 min	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	650 MPa	94274.7 psi	ISO 178
ضرب اصطکاک		-	ISO 8295
نیروی سوراخ شدن فیلم	1180 N	265.26 lbf	ISO 7765-2
مدول کششی	350 to 450 MPa	psi 65267.1 - 50763.3	ISO 527-3
	350 to 450 MPa	psi 65267.1 - 50763.3	-
استحکام کششی	30.0 to 50.0 MPa	psi 7251.9 - 4351.14	ISO 527-3
	25.0 to 45.0 MPa	psi 6526.71 - 3625.95	-
ازدیاد طول کششی	550 to 750 %	-	ISO 527-3
	550 to 750 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه ابرازی	23.0 J	-	ISO 7765-2

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A50	F° 251.6	C° 122	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ISO 3146	F° 287.6 - 280.4	to 142 °C 138	دمای ذوب (DSC)

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	-	براقیت
ASTM D1003	-	%	کدورت (Haze)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.