

# BorPure™ RD226CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

BorPure RD226CF یک کوپلیمر تصادفی است. این گرید برای تولید فیلم های غیر جهت دار در فرآیندهای رول سرد مناسب است. BorPure RD226CF حاوی عوامل ضد چسبندگی و لغزنده کننده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک متوسط (1800 ppm) 2 لغزش (1800 ppm) 3	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ چرخه قالب‌گیری سریع دوخت حرارتی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب شفافیت بالا درخشش بالا کوپلیمر تصادفی لغزش نرم	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لمینت‌ها	-	-
	غیر جهت‌دار فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	لوازم ثابت	-	-
<b>اشکال</b>	پلت‌ها	-	-
<b>روش فرآیند</b>	فیلم ریخته‌گری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 800	psi 116030.4	ISO 178
ضریب اصطکاک	0.15	-	ISO 8295
نیروی سوراخ شدن فیلم	N 1150	lbf 258.52	ISO 7765-2
مدول کششی	MPa 500	psi 72519.0	ISO 527-3
	MPa 500	psi 72519.0	-
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-3
	MPa 30.0	psi 4351.14	-
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ISO 527-3
	% 600	-	-
ضربه پرتاب وزنه ایزاری	J 20.0	-	ISO 7765-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m <sup>2</sup> 4.9	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.33	ISO 179/1eA

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.