

BP RPP 2009 GK BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

خطوط تولید ما از محصولات تقویت شده با شیشه دارای استحکام کششی، سختی و انحراف حرارتی افزایش یافته هستند. رزین های PP تقویت شده با شیشه به طور موفقیت آمیزی جایگزین ترموپلاستیک های مهندسی در بسیاری از کاربردها شده اند. ویژگی ها: استحکام خمشی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه ای	-	-
ویژگی ها	سختی خوب مقاومت خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای مهندسی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	to 12 g/10 min 2.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1603	-	% 1.0	محتوای کربن بلک

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	% to 22 16	محتوای الیاف شیشه

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.