

BP RPP 4012 T BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۴۰٪ تالک	فیلر

توضیحات محصول

خطوط تولید پر شده با تالک ما، خواص عالی مانند زیبایی شناسی سطح سفتی بالا، ضریب پایین انبساط حرارتی، انقباض کم، مقاومت در برابر خراش و ساییدگی بهبود یافته و مقاومت در برابر برخی از عوامل شیمیایی تهاجمی را نشان می دهند. Buckeye Polymers همچنین می تواند این مواد را از طریق افزودن بسته های UV، تطبیق رنگ سفارشی و افزودنی های پردازش، سفارشی کند. ویژگی ها: افزایش سفتی و انحراف حرارتی مقاومت در برابر UV، خوب صنعتی، لوازم خانگی، بازارهای ساختمانی مقاومت در برابر خراش و ساییدگی، خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	تالک، 40% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر UV سختی بالا کاهش پایین ظاهر سطح دلیزیر مقاوم در برابر خراش	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	اجزای دستگاه دستگاهها	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 to 1.28 g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 to 12 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	34 to 44 %	-	ASTM D5630

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.