

BP RPPC 2008 C BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ کربنات کلسیم	فیلر

توضیحات محصول

Product Information: گریدهای PP پر شده با کربنات کلسیم دارای چقرمگی ضربه ای بالا، افزایش متوسط سفتی و برتری در کاربردهای براقیت بالا هستند. محدوده محصولات سری BP RPP C ما از 10 تا 50 درصد در سطوح پرکننده متغیر است. این مواد را می توان از طریق افزودن بسته های UV، تطبیق سفارشی و افزودنی های پردازش، سفارشی کرد. ویژگی ها: می تواند برای افزایش مقاومت صنعتی، مبلمان فضای باز و زهکشی پنجره، تثبیت شده در برابر UV باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	کربنات کلسیم، 21% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی ها	کوپلیمر سختی خوب سختی خوب درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی مبلمان فضای باز پنجره ها و درها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 to 0.940 g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	18 to 22 %	-	ASTM D5630

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	1590 to 2070 MPa	230610.42 - 300228.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.