BP RPPC 2010 CW

تولیدکننده	Buckeye Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ کربنات کلسیم؛ ولاستونیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Product Information: گریدهای PP پر شده با کربنات کلسیم دارای چقرمگی ضربه ای بالا، افزایش متوسط سفتی و برتری در کاربردهای براقیت بالا هستند. محدوده محصولات سری BP RPP C ما از 10 تا 50 درصد در سطوح پرکننده متغیر است. این مواد را می توان از طریق افزودن بسته های UV، تطبیق سفارشی و افزودنی های پردازش، سفارشی کرد. ویژگی ها: می تواند برای افزایش مقاومت صنعتی، مبلمان فضای باز و زهکشی پنجره، تثبیت شده در برابر UV باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کربنات کلسیم، 21% پرکننده به وزن وولاستونیت (CaSiO3)	- -	- -
ویژگی‌ها	کوپلیمر سختی خوب سختی خوب درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای صنعتی مبلمان فضای باز پنجره‌ها و درها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 to 1.08 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 to 16 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	18 to 23 %	-	ASTM D5630
رنگ		-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256
ضربه Gardner	J	-	ASTM D5420

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.