

BP RPPC 2010 CW

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ کربنات کلسیم؛ ولاستونیت	فیلر

توضیحات محصول

Product Information: گریدهای PP پر شده با کربنات کلسیم دارای چقرمگی ضربه ای بالا، افزایش متوسط سفتی و برتری در کاربردهای براقیت بالا هستند. محدوده محصولات سری BP RPP C ما از 10 تا 50 درصد در سطوح پرکننده متغیر است. این مواد را می توان از طریق افزودن بسته های UV، تطبیق سفارشی و افزودنی های پردازش، سفارشی کرد. ویژگی ها: می تواند برای افزایش مقاومت صنعتی، مبلمان فضای باز و زهکشی پنجره، تثبیت شده در برابر UV باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	کربنات کلسیم، 21٪ پرکننده به وزن ولاستونیت (CaSiO3)	-	-
ویژگی ها	کوپلیمر سختی خوب سختی خوب درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی مبلمان فضای باز پنجره ها و درها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.08 g/cm ³ 1.02	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 16 g/10 min 12	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	% to 23 18	-	ASTM D5630
رنگ		-	Internal Method
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف دار	J/m	-	ASTM D256
ضربه Gardner	J	-	ASTM D5420

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.