Glastic® 1605

تولیدکننده	Bulk Molding Compounds, Inc.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Grade 1605 یک ماده HB کم هزینه عالی با انقباض کم و استحکام متوسط است. دارای پرداخت سطح و براقیت عالی است. می توان آن را به صورت تزریقی، فشاری یا انتقالی قالب گیری کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	قطعات الکتریکی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
شماره پرونده UL	E23525	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود سفید	- - -	- - -
اشکال	BMC - ترکیب قالب‌گیری عمده	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.94 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.25 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	53.4 MPa	7745.03 psi	ASTM D638
مدول خمشی	12400 MPa	1798471.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	400 J/m	7.49 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	260 C°	500.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام دی‌الکتریک	17 kV/mm	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	181 sec	-	ASTM D495
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.