

Caltex PP H240M

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP H240M یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای فیلم ریخته‌گری موجود است. ویژگی اصلی Caltex PP H240M: هموپلیمر. کاربردهای معمول شامل: بسته‌بندی فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری فیلم بسته‌بندی غذا جایگزینی فلز بسته‌بندی	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.903	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.9 1.5	-	ASTM D955
	% to 1.9 1.5	-	-
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 36.3	psi 5264.88	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 10	-	ASTM D638
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 1470	psi 213205.86	ASTM D790
ضریب اصطکاک	0.70	-	ASTM D1894
مدول سکانت	MPa 873	psi 126618.17	ASTM D882
دمای شروع دوخت حرارتی	C° 150	F° 302.0	Internal Method
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 26	ft·lb/in 0.487	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 124	F° 255.2	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 152	F° 305.6	ASTM D1525

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کدورت (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.