

Caltex PP HC43

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP HC43 یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌های مهم Caltex PP HC43 عبارتند از: مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر حرارت، براقیت بالا، سختی بالا. کاربرد معمول Caltex PP HC43: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله درخشش بالا مقاومت حرارتی بالا سختی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.5 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 1.4	-	-
	% 1.3	-	-
سختی Rockwell	103	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.3	psi 5119.84	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 140	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2260	psi 327785.88	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 29	ft·lb/in 0.5432	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 130	F° 266.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 153	F° 307.4	ASTM D1525
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	to 230 °C 210	F° 446.0 - 410.0	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.