

Caltex PP MG43SI

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP MG43SI یک ماده پلی پروپیلن پر شده با الیاف شیشه است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربرد معمول Caltex PP MG43SI: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.11	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.7	-	ASTM D1238

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 11661.06	MPa 80.4	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 3.8	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 654121.38	MPa 4510	مدول خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	ft·lb/in 5.62	J/m 300	
-	ft·lb/in 2.25	J/m 120	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 321.8	C° 161	دمای تغییر شکل تحت بار

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 464.0 - 392.0	to 240 °C 200	دمای فرآیند

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.