

Caltex PP MT44

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP MT44 یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی های مهم Caltex PP MT44 عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر حرارت، سختی بالا، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، خودرو، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100074947	-	-
	E119841-220404	-	-
	E352041-101083986	-	-
ویژگی ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
کاربردها	دستگاه ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	قطعات الکتریکی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.23	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 9.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-		جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% 1.0	
-	-	% 0.90	
ASTM D785	-	91	سختی Rockwell

مکانیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4264.12	MPa 29.4	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 30	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 526487.94	MPa 3630	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.8803	J/m 47	مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار

حرارتی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 287.6	C° 142	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 311.0	C° 155	دمای نرم‌شوندگی Vicat

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
UL 94	-	HB	درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	to 240 °C 220	F° 464.0 - 428.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.