

ChronoFlex® AL 55D

PUR, Unspecified	دسته بندی	CardioTech .International, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ChronoFlex® AL 55D یک ماده پلی یورتان است. این محصول در آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم ChronoFlex® AL 55D عبارتند از: زیبایی ظاهری خوب، مقاوم در برابر سایش. کاربرد معمولی ChronoFlex® AL 55D: پزشکی/مراقبت های بهداشتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل پخش مقاوم پایان سطح خوب درخشش متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	55	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	psi 2900.76	MPa 20.0	تنش کششی
ASTM D412	psi 8397.7	MPa 57.9	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 330	ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	to 4.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 390.2	C° 199	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 410.0	C° 210	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 415.4	C° 213	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 429.8	C° 221	دمای مذاب
-	F° 415.4	C° 213	دمای دای (قالب خروجی)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.