

# ChronoFlex® AL 80A

PUR, Unspecified	دسته بندی	CardioTech .International, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ChronoFlex® AL 80A یک ماده پلی یورتان است. این محصول در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی‌های مهم ChronoFlex® AL 80A عبارتند از: زیبایی ظاهری خوب، مقاوم در برابر سایش. کاربرد معمول ChronoFlex® AL 80A: پزشکی/بهداشتی و درمان

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش مقاوم پایان سطح خوب درخشش متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	80	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 649.77	MPa 4.48	
-	psi 600.46	MPa 4.14	
ASTM D412	psi 5496.94	MPa 37.9	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 590	ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	to 4.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 375.8	C° 191	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 384.8	C° 196	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 395.6	C° 202	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 410.0	C° 210	دمای مذاب
-	F° 399.2	C° 204	دمای دای (قالب خروجی)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.