

## ChronoThane™ P 80A

تولیدکننده	CardioTech .International, Inc	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

### توضیحات محصول

ChronoThane™ P 80A یک ماده پلی یورتان (MDI) (PUR-MDI) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است و توسط اکستروژن فرآوری می شود. ویژگی های اصلی ChronoThane™ P 80A عبارتند از: قابلیت فرآوری خوب، قابلیت استریل شدن، پایداری ابعادی خوب، مقاوم در برابر سایش. ChronoThane™ حوزه های کاربردی معمولی P 80A عبارتند از: پزشکی/مراقبت های بهداشتی

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	استخراج پایین	-	-
	ضریب اصطکاک پایین	-	-
	عطر	-	-
	استریلیزاسیون با تابش	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	دوام	-	-
کاربردها	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
شکل ظاهری	کهریا	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 103	psi 14938.91	ASTM D790
تنش کششی	MPa 5.86	psi 849.92	ASTM D412
	MPa 12.1	psi 1754.96	ASTM D412
	MPa 35.2	psi 5105.34	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 35.2	psi 5105.34	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 73.6	-	ASTM D624

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 85.0	F° 185.0	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 193	F° 379.4	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 193	F° 379.4	-

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 379.4	C° 193	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 410.0	C° 210	دمای مذاب
-	F° 399.2	C° 204	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.