

ChronoPrene™ 40A

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| TPE | دسته بندی | CardioTech .International, Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

ChronoPrene™ 40A یک ماده الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این محصول در آمریکای شمالی برای اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم ChronoPrene™ 40A عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، زیبایی خوب، قابلیت پردازش خوب، جریان بالا. کاربرد معمول ChronoPrene™ 40A: کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| افزودنی | پلاستیفاير | - | - |
| ویژگی‌ها | قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت شیمیایی خوب قابلیت قالب‌گیری خوب پایان سطح خوب الاستیسیته بالا جریان بالا | - | - - - - - |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA رتبه‌بندی نامشخص | - | - |
| شکل ظاهری | نیمه شفاف | - | - |
| | | | - |

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| اشکال | پلت ها | - | |
| روش فرآیند | اکستروژن قالبگیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 0.898 | - | ASTM D792 |
| سختی دورومتر | 40 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 4.83 | psi 700.53 | ASTM D412 |
| ازدیاد طول کششی | % 500 | - | ASTM D412 |

| شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای | | & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd | |
|---|--|---|--|
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | | آدرس: | |
| sales@su-jiao.com | | مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) | |
| www.polymersdata.com | | ایمیل: | |
| +86-134-2475-5533 | | وبسایت: | |
| | | همراه: | |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.