

BIOH™ Polyol X-0005

Biodeg Polymers	دسته بندی	-Cargill Industrial Bio Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلی ال ال بیو پایه برای استفاده در پلی اورتان‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبرال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	فوم	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبرال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.01	-	ASTM D1298
عدد اسیدی	mg KOH/g 0.60	-	Internal Method
رنگ Gardner		-	ASTM D1544

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	1445	وزن مولکولی
ASTM E203	-	ppm 600	محتوای آب

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D93	-	C°	نقطه اشتعال

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM E1899-97	-	mg KOH/g 129	عدد هیدروکسیل
-	-	-	عمر قفسه‌ای (Shelf Life)
-	-	wk 52	
-	-	wk 26	
ASTM D2196	-	cP 4500	ویسکوزیته مخلوط ترموست

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.